СТ 17 Transparent

Грунтовка глубокого проникновения

Свойства

- укрепляет поверхность и связывает пыль;
- снижает впитывающую способность основания;
- имеет высокую проникающую способность;
- не снижает паропроницаемость основания;
- не содержит пигмент;
- может применяться на стяжках с подогревом;
- доступна также в морозостойкой версии для транспортировки в зимнее время;
- для наружных и внутренних работ;
- экологически безопасна.

Область применения

Грунтовка СТ 17 Transparent предназначена для обработки поверхностей перед нанесением штукатурных и напольных смесей, плиточных клеев и т.д. Применяется для обработки всех видов впитывающих оснований: цементных штукатурок, известковых и гипсовых штукатурок, легкого и ячеистого бетона, кладок из кирпича и природного камня, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит, гипсокартона и т.д. Обладает высокой проникающей способностью, снижает впитывающую способность оснований, связывает пыль, укрепляет поверхность, предотвращает пересыхание тонкослойных выравнивающих смесей, повышает адгезию материалов к основанию. Не содержит пигмент, благодаря чему может применяться для обработки поверхностей перед нанесением водно-дисперсионных красок и поклейкой обоев.

Подготовка основания

Основание должно быть сухим и очищенным от загрязнений (пыли, жиров, масел и т.п.). Непрочные участки основания, ослабленный поверхностный слой, цементное молоко следует удалить. Окна, двери и прочие элементы, не подлежащие грунтованию, укрыть малярной лентой.

Выполнение работ

Перед применением тщательно перемешать или взболтать содержимое емкости. Грунтовку наносят кистью или валиком, не



допуская скоплений на поверхности. Время высыхания грунтовки до 2х часов в зависимости от температуры, влажности воздуха и впитывающей способности основания.

После высыхания грунтовки проверить основание на впитывающую способность и, при необходимости, обработать еще раз. При креплении керамических плиток на цементные и цементно-известковые основания с использованием клеев, например, Церезит группы СМ, к креплению плитки можно приступать через 15 минут после грунтования. Сильно впитывающие основания, например, ячеистый бетон, рекомендуется грунтовать не менее двух раз, причем первый раз грунтовку разбавляют водой в соотношении 1:1. В остальных случаях грунтовку используют неразбавленной.

Второй слой грунтовки наносят после полного высыхания первого. Свежие остатки грунтовки можно удалить водой, засохшие — только при помощи растворителя.

ЦЕРЕЗИТ_CT 17 Transparent_11. 2024

Рекомендации

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от +5 до +35°С и относительной влажности воздуха не выше 80%.

Срок хранения

В сухих условиях, в оригинальной герметичной упаковке, при температуре от +5 до +35°С — не более 24 месяцев со дня изготовления. **Исключить попадание прямых солнечных лучей!**
Для версии «Морозостойкая» допускается до 5 циклов замораживания при температуре не ниже –40°С общей продолжительностью не более 2 недель. В случае замораживания выдержать в теплом помещении до полного оттаивания и перемешать.

Упаковка

Грунтовка CT 17 Transparent поставляется в пластиковых канистрах по 5 и 10 литров.

Технические характеристики

Состав CT 17 Transparent:	водная дисперсия сополимеров акрилатов
Цвет пленки:	бесцветный
Плотность:	около 1,0 кг/дм^3
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С:	до 2х
Температура транспортировки и хранения:	от +5 до +35°С (для версии «Морозостойкая» допускается до 5 замораживаний при -40°С)
Температура применения:	от +5 до +35°С
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С:	не менее 24 ч
Адгезия к бетонному основанию в возрасте 14 суток:	не менее 1,5 МПа
Расход CT 17 Transparent:	0,1–0,2 л/м^2 при однократном нанесении в зависимости от впитывающей способности основания

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

ООО «ЛАБ Индастриз»
8-800-505-46-15
www.ceresit.ru
Церезит Россия
ЦерезитРоссия
www.pro-fasade.ru — все о штукатурных фасадах!